

Tűzálló beton

Carath 1100 S

Rohstoffbasis Alapanyagbázis	Schamott Samott
Anwendungsgrenze Maximális alkalmazási hőmérséklet	1100 °C
Chemische Analyse / Kémiai összetétel (DIN EN 955-2; 4)	Al ₂ O ₃ 29 % Fe ₂ O ₃ 4,7 %
Körnung / Szemcseméret	< 6, < 10 mm (Wahlweise/ rendelés szerint)
Art der Bindung / Kötésmód	Hydraulisch / hidraulikus
Druckfestigkeit nach Trocknen bei 110 °C / Nyomószilárdság 110 °C -on szárítás után	40 MPa
Lagerfähigkeit / Felhasználhatóság	6 Monate bei trockener Lagerung/ 6 hónap száraz helyen
Lieferform / Delivered condition / Csomagolás	zsák
Anmachflüssigkeit / Mixing liquid / Adalékanyag	Wasser / Víz
Anmachflüssigkeitsbedarf / Required mixing liquid / Víz- v. adalékanyag-szükséglet	12-14 l / 100 kg
Materialbedarf / Required material / Anyagszükséglet	2100 kg/ m ³

Die angegebenen Daten repräsentieren Durchschnittswerte aus der laufenden Produktion von Normalformaten. Sie haben Informationscharakter und sind nicht als Garantiewerte anzusehen.

The given data are mean values of our current production of standard bricks. They are for information only and not to be taken as a guarantee.

A megadott vizsgálati középértékek normál téglára vonatkoznak. Más formátumokra ezek nem vonatkoztathatóak.